Technický list Nr.: **1144.9**

Název výrobku: **POLYMAR®** VS 900 FR

Artikl : 8540 5240

typ nánosu a úpravy				
druh nánosu	**PVC**			
uprava	**oboustranný acrylátový lak, antibakteriální úprava, UV ochrana**			
odolnost proti zahoření	**BS 7837, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2, DIN 4102: B1, EN 13501-1: B-s3-d0, GOST: G1, NFP 92507: M2**			
k odolnosti proti ohni	**vždy kontrolována platnost certifikátu nehořlavosti**			
celková hmotnost		**900**	g/m²	EN ISO 2286-2
pevnost do přetržení (osnova/útek)		**4300 / 4000**	N/50 mm	EN ISO 1421/V1
pevnost v nástřihu		**500 / 500**	N	DIN 53363
soudržnost		**20**	N/cm	PA 09.03 (intern)
mrazuvzdornost.		**-40**	°C	EN 1876-1
tepluvzdornost		**+70**	°C	PA 07.04 (intern)
světlostálost		**>6**	Note, Value	EN ISO 105 B02
odolnost v ohybu	žádné praskliny	**100000 x**		DIN 53359 A
podkladová tkanina				
materiál		**PES**		ISO 2076
jemnost		**1100**	dtex	ISO 2060
vazba		**P 2/2**		
k podkladové tkanině	**podkladovkqa bez kontroly bez low-wick úpravy**			

U těchto technických údajích se jedná o průměrné hodntoy. Z technicko-výrobních důvodů jsou u jednotlivých parametrů možné mírné odchylky. Uvedené technické údaje odpovídají současnému stavu znalostí a informují o našich výrobcích bez právní závaznosti. Všechny uvedené údaje se vztahují na nové výrobky. Doporučený způsob použití nezbavuje zákazníka povinnosti sám odzkoušet, zda materiál je vhodný pro jím zamýšlený způsob použití.

VL/LB:

Datum 20.08.2013